



CHRYSOGRAPHIE. RECETTE N° 9.

- Nom usuel :** Or en coquille
Origine du nom : Du latin aurum.
Domaine : Minéral
Formule chimique : Au
Broyage : Limaille d'or obtenue par attrition.
Détrempe : Eau claire, gomme arabique, vinaigre, vin et sel ammoniac.
Manuscrit source : Diversarum Artium schedula. Essai sur divers Arts. Recette reprise par M. J. J. Bourassé dans son dictionnaire d'Archéologie Sacrée. Paris. 1851.
Auteur : THÉOPHILUS (RUGERUS)

MANIÈRE D'ÉCRIRE AVEC L'OR.

Prenez de l'or massif que vous limerez très fin avec une lime de fer, vous mettrez la poudre avec de l'eau dans un vase de terre; vous l'en retirerez pour la broyer sur un marbre de porphyre. Ensuite vous prendrez deux morceaux de perle fausse et un peu de soufre jaune, vous mêlerez avec l'or, et vous broierez le tout jusqu'à parfaite dissolution; vous l'ôterez et le jetterez dans un vase, puis dans un autre, jusqu'au quatrième ou cinquième, en le lavant soigneusement par le passage de l'un à l'autre. Quand il sera parfaitement lavé, vous le mettrez dans sa cornue. Voici la manière de le détremper pour écrire. Vous détremperez dans un vase de terre de la gomme arabique avec de l'eau, et vous l'exposerez au soleil pour qu'elle se liquéfie. Vous y mêlerez ensuite du vinaigre, en aussi grande quantité qu'il y a d'eau; à défaut de vinaigre vous mêlerez d'excellent vin; vous ferez de nouveau sécher au soleil, et bouillir sur le feu dans un vase avec de l'eau; vous prendrez du moniaculum¹ que vous mettrez dans l'eau; il se dissoudra tout de suite et surnagera, vous le recueillerez et le mêlerez à la gomme arabique, puis vous agitez inégalement. Vous placerez dans un récipient choisi pour conserver aussi longtemps que vous voudrez. Cette composition vous servira à tracer les lettres d'or. Quand donc vous voudrez écrire, mettez la poudre d'or dans une tasse très petite, faite d'oricalque² pour cet usage, placez sur les charbons pour donner un peu d'éclat, et vous la verserez dans la cornue, comme il a été dit; vous prendrez un peu de cothum³ que vous mêlerez avec l'or et que vous ferez dans la cornue toutes les fois que vous voudrez écrire. Après avoir écrit, faites sécher, puis vous polirez avec un émail. Vous ne pourrez faire cela qu'avec de l'or ou de l'oricalque (oricalque).

Notes:

1 - Moniaculum: sel ammoniac.

2- Oricalque: ancienne graphie orichalque. Sorte de laiton, alliage de cuivre, de zinc et d'étain imitant l'or.

3 - Cothum: nous n'avons pu apporter aucune réponse concernant la signification de ce mot.

Ouvrage dont est tirée la recette présentée : Dictionnaire d'Archéologie Sacrée (M. J. J. Bourassé) Paris.1851

Les trois recettes qui suivent ne sont pas de Théophilus, elles auront été ajoutées par quelque copiste du manuscrit publié par M. le comte Charles de l'Escalopier.