



## BLEU AZURITE. (AZUR DES MONTAGNES). RECETTE N° 1.

- Nom usuel :** Bleu d'Allemagne.
- Nom vernaculaire :** Azzuro citromarino, azur des montagnes, pierre d'Arménie, cendres blanches.
- Origine du nom :** Lapis armenis ou caeruleum cyprum.
- Domaine :** Minéral
- Origine géographique :** Arménie, Chypre, Allemagne.
- Principe colorant :** Lazurite, carbonate basique de cuivre.
- Formule chimique :**  $2\text{CuCO}_3 \cdot \text{Cu}(\text{OH})_2$
- Broyage :** Gomme sèche et eau gommée.
- Détrempe :** Eau de gomme et eau de tournesol.
- Manuscrit source :** Instructions pour broyer, adoucir, refondre et retoucher les couleurs. 1680.
- Auteur :** CHARLES LETONNELIER

RECETTE POUR FAIRE LA COULEUR BLEUE D'AZUR  
AVEC L'AZURITE.

L'azur se broie avec un peu de gomme sèche<sup>1</sup> que l'on écrase plus mince qu'on peut, et que l'on met avec l'azur sur le marbre et ensuite qu'on broie avec de l'eau de gomme<sup>2</sup>. Cet azur broyé doit être retiré du marbre et mis dans un godet où l'eau de gomme surnage. Quand l'ensemble est bien broyé, on le laisse reposer 4 jours. On jette l'eau qui est au-dessus, et on se sert de ce qui reste au fond avec de l'eau de gomme et de l'eau de tournesol<sup>3</sup>.

1- Gomme arabique.

Appelée aussi gomme Sénégal, exsudat de sève des acacias Sénégal, *laetia*, *seyal* et *polyacantha*.

2- Eau de gomme arabique.

La gomme arabique forte (50 g. de gomme pour 1 litre d'eau) est à utiliser très étendue d'eau pour la détrempe des couleurs claires, détrempe constituée d'1 part de gomme forte pour 2 parts d'eau claire auxquelles on ajoute un peu d'eau-de-vie.

3- Eau de tournesol.

Obtenue par la cuisson de *chrozophora tinctoria* Juss, appelée aussi maurelle, *folium*, *croton tinctorium*, ou croton des teinturiers.